

熱縮片製作方法

1. 首先將所需要的圖案大小的熱縮片剪下，利用砂紙選一面同方向磨成霧白狀，將圖案墊於下方用色鉛筆描邊、上色。若需寫字則反面（光滑面）用油性奇異筆書寫。
2. 上色完成後修剪四角或花邊，在適當的位置打孔。（珠鍊則需要加大孔邊否則串不進）
3. 使用烤箱前烤盤先用錫箔紙包好，第一次先預熱 1~3 分鐘，再放進熱縮片約 30~90 秒的時間（相同大小的一起放，大塊的烤較久）。在烤箱外觀察，期間熱縮片會扭曲變形是收縮中的現象。待收縮完成就會平均變平整比例均勻，就可立即取出利用書或平的物體將其壓平，就算完成。若有部份比例不均可再次烘烤。但時間不可過久否則會有融化現象。長時間使用不需每次都加熱，只要熱縮片放進烤箱就開始變形收縮，表示溫度夠熱，待收縮完成即可。
4. 喜愛亮面立體效果則可於加熱後使用透明指甲油薄薄塗上一層，約十分鐘乾燥後即呈現亮光的立體感。最後，成品可依設計加上吊鍊、皮繩，作成項鍊、手鍊、手機吊飾等，更可以做成一顆顆造型不同的鈕扣，縫製於服飾上。

※ 作品若希望呈現透明狀，則熱縮片不要用砂紙磨直接用油性筆直接上色即可。

※ 可使用的顏料：鉛筆、彩色鉛筆、奇異筆、油性麥克筆。

※ 不可使用：水彩、蠟筆、廣告顏料、壓克力顏料、水性彩色筆。